

GRAVIHEL EPOXY PRIMER 50 RAL

Použitie:

Je dvojzložkový podkladový náter. Jeho základ tvorí epoxidové spojivo, ktoré sa používa ako anti-korózna ochrana ocelové, pozinkované plechové povrchy a hliníky. Používa sa ako nezávislá dielňa pre nátery, ktoré ocelových povrchov, ktoré vyžadujú vysokú chemickú a mechanickú odolnosť.

Je možné použiť ho na vrchný náter, a to systémom „na mokro“. V kombinácii s adekvátnym vrchným náterom, je tento náter vhodný na vystavenie v priemyselnom alebo v morskom prostredí.

Tento náter môže byť tieňovaný s GRAVIHEL farebnými pastami, a to podľa RAL vzorkovníka.

Odporúčaný pomer medzi pojivom a pastou je 85 : 15.

Typ:

2K epoxy - polyamidoamin

Vzhľad:

Pololesk

Viskozita pri dodaní:

Tixotropná

Hustota zložky A:

1,499 – 1,685 kg/l

Sušina A+B v dodanej podobe:

Z hľadiska objemu: 48 %

Z hľadiska hmotnosti: 78 %

VOC:

2004/42/IIIB(c)(540)470

VOC pripravený na použitie (g/l)= max.470

Teoretická krycia schopnosť:

6 - 7 m²/lit.

Odtieň:

RAL



3:1+ 15 - 25%

**GRAVIHEL EPOXY HARDENER
GRAVIHEL EPOXY THINNER**


Pomer miešania
Pot life / 20°C = 8h



38 - 40 sek.
DIN 53211 Φ 4 /20°C



1,5 – 1,7 mm
2 – 4 barov (v závislosti od druhu pištole)
2x = 60 – 80 μ m



Medzi vrstvami 5 -10 min. /20°C



Suchý prášok /20°= 5 min.
suchý na dotyk /20°C = 45 min.



0 - 10%
GRAVIHEL EPOXY THINNER
0,23 – 0,33 mm
80 – 200 bar



Riedidlo nie je nutná!



Skladovanie:
2 roky