

GRAVIHEL PUR TOPCOAT 401 401 – 005 HIGH GLOSS

Použitie:

Vysokokvalitný vrchný náter nielen s vysokou UV ochranou, ale aj mechanickou, chemickou a poveternostnou ochranou. Tento náter je vhodný na najnáročnejšie vonkajšie podmienky.

Odporúčaný pomer medzi pojivom a pastou je 80 : 20. Ak sa vyžaduje vrchná krycia vrstva, množstvo pasty sa môže vyšplhať na pomer 75 : 25. Všetky ďalšie informácie sú uvedené v pomere 80 : 20.

Podklad:

GRAVIHEL EPOXY PRIMER 50 RAL

Typ:

2K akrylové pojivo

Vzhľad:

Vysoký lesk

Viskozita pri dodaní:

DIN4 /20°C = 140 – 150 s

Hustota zložky A:

1,0 – 1,084 kg/l

Sušina A+B v dodanej podobe:

Z hľadiska objemu: 50 %

Z hľadiska hmotnosti: 70 %

VOC:

2004/42/IIIB(d)(420)418

VOC pripravený na použitie (g/l)= max.418

Teoretická krycia schopnosť:

9-10 m²/lit.

Odtieň:

GRAVIHEL COLOR TOOLS



2:1+ 0 - 5%

GRAVIHEL 2K PUR EXTRA HARDENER
GRAVIHEL 2K PUR THINNER


Pomer miešania
Pot life / 20°C = 2h



18 – 20 sek.
DIN 53211 Φ4 /20°C



1,3 mm
2 – 3 barov (v závislosti od druhu pištole)
2-3x = 50-60 μm



Medzi vrstvami 10 min. /20°C



Suchý prášok /20°= 20 min.
suchý na dotyk /20°C = 5h
60°C = 30 min.



8 – 12 min. v krátkych vlnách



0 - 5%
GRAVIHEL 2K PUR THINNER
0,23 – 0,33 mm
80 – 200 bar



Skladovanie:
2 roky

GRAVI HEL

Pri nižších aplikačných teplotách odporúčame použiť tvrdidlo GRAVIHEL 2K PUR HARDENER FAST a tvrdidlo GRAVIHEL 2K PUR THINNER FAST.

Aby sme dosiahli dobré vyrovnávanie počas letných mesiacov, odporúčame použiť GRAVIHEL 2K PUR HARDENER SLOW a GRAVIHEL 2K PUR THINNER SLOW.