

GRAVIHEL PUR TOPCOAT 402

402 – 001 DEEP MATT

402 – 002 SEMI MATT/ SATIN

402 – 003 SEMI GLOSS

402 – 005 HIGH GLOSS

Použitie:

Vysokokvalitný vrchný náter nielen s vysokou UV ochranou, ale aj mechanickou, chemickou a poveternostnou ochranou. Tento náter je vhodný na najnáročnejšie vonkajšie podmienky.

Odporúčaný pomer medzi pojivom a pastou je 80:20. Ak sa vyžaduje vrchná krycia vrstva, množstvo pasty sa môže vyšplhať na pomer 75 : 25. Všetky ďalšie informácie sú uvedené v pomere 80:20.

Podklad:

GRAVIHEL EPOXY PRIMER 50 RAL

Typ:

2K akrylové pojivo

Vzhľad:

Hlboké matné, Polomatná / saténová, Polo-lesk, Vysoký lesk

Viskozita pri dodaní:

DIN4 /20°C = 70 – 90 s

Hustota zložky A:

1,068 – 1,149 kg/l

Sušina A+B v dodanej podobe:

Z hľadiska objemu: 38 %

Z hľadiska hmotnosti: 81 %

VOC:

2004/42/IIIB(d)(420)400

VOC pripravený na použitie (g/l)= max.400

Teoretická krycia schopnosť:

7 - 8 m²/lit.

Odtieň:

GRAVIHEL COLOR TOOLS



3:1+ 10 - 15%

GRAVIHEL 2K PUR HARDENER
GRAVIHEL 2K PUR THINNER

Pomer miešania

Pot life / 20°C = 5h



20 - 22 sek.


DIN 53211 Ø4 /20°C



1,3 mm

2 – 3 barov (v závislosti od druhu pištole)

2x = 50µm



Medzi vrstvami 10 min. /20°C



Suchý prášok /20°C = 20 min.

suchý na dotyk /20°C = 2h

60°C = 30 min.



8 – 12 min. v krátkych vlnách



0 - 5%

GRAVIHEL 2K PUR THINNER

0,23 – 0,33 mm

80 – 200 bar



Riedidlo nie je nutná!



GRAVIHEL PUR TOPCOAT 402 HIGH GLOSS +
GRAVIHEL 2K MATTING AGENT

Lesk - lesk - viď technické informácie pro GRAVIHEL 2K MATTING



Skladovanie:
2 roky

Pri nižších aplikačných teplotách odporúčame použiť tvrdidlo GRAVIHEL 2K PUR HARDENER FAST a riedidlo GRAVIHEL 2K PUR THINNER FAST.

Aby sme dosiahli dobré vyrovnávanie počas letných mesiacov, odporúčame použiť GRAVIHEL 2K PUR HARDENER SLOW a GRAVIHEL 2K PUR THINNER SLOW.