

## GRAVIHEL ALKYD PRIMER 20 RAL

### Použitie:

Je jednozložkový podkladový náter, ktorého základ tvorí alkydové spojivo. Používa sa ako anti-korózna ochrana oceľových povrchov. Tento náter sa vyznačuje rýchlym schnutím (okolo 20 minút). Je tiež vhodný na aplikáciu imerziou. Aplikácia štetcom sa odporúča len na malé povrchy, pretože na dosiahnutie požadovanej hrúbky suchej vrstvy sa, v porovnaní s aplikáciou sprejom, musí naniesť niekoľkokrát. Hrúbka vrstvy je do 25µm, čo umožňuje následné zváranie bez toho, aby sa poškodila kvalita zvaru. V kombinácii s adekvátnym vrchným náterom, je tento náter vhodný na vonkajšie podmienky na vidieku, v meste alebo v stredne industriálnej zóne. Tento náter môže byť tieňovaný s GRAVIHEL farebnými pastami, a to podľa RAL vzorkovníka. Odporúčaný pomer medzi pojivom a pastou je 85 : 15.

**Typ:**  
Alkyd

**Vzhľad:**  
Mat

**Viskozita pri dodaní:**  
Tixotropná

**Hustota zložky A:**  
1,283 – 1,415 kg/l

**Sušina v dodanej podobe:**  
Z hľadiska objemu: 34 %  
Z hľadiska hmotnosti: 70%

**VOC:**  
2004/42/II B(c) (540)530  
VOC pripravený na použitie (g/l) = max.530

**Teoretická krycia schopnosť:**  
7 - 8 m<sup>2</sup>/lit.


**Odtieň:**  
RAL



10 – 15%  
**GRAVIHEL 1K THINNER**  
28 - 31 sek.  
DIN 53211 Φ4 /20°C



1,5 – 1,7 mm  
2 – 4 barov (v závislosti od druhu pištole)  
2x = 40 - 50 µm



Medzi vrstvami 10 min. /20°C



Suchý prášok /20° = 5 min.  
suchý na dotyk /20°C = 20 min.



5 - 10%  
**GRAVIHEL 1K THINNER**  
0,23 – 0,33 mm  
80 - 200 bar



0 – 5%  
**GRAVIHEL 1K THINNER**



Skladovanie:  
2 roky