

GRAVIHEL ALKYD TOPCOAT 201

201 - 001 DEEP MATT

201 – 002 SEMI MATT/SATIN

201 – 003 SEMI GLOSS

201 – 004 GLOSS

Použitie:

Jednozložkový a rýchloschnúci vrchný náter, ktorý slúži na ochranu poľnohospodárskej a stavebnej mašinerie, koľajových vozidiel, a taktiež na industriálne lakovanie iných oceľových povrchov, ktoré si vyžadujú rýchle schnutie. Odporúčaný pomer medzi pojivom a pastou je 85 : 15. Ak sa vyžaduje vrchná krycia vrstva, množstvo pasty sa môže vyplňať na pomer 80 : 20. Všetky ďalšie informácie sú uvedené v pomere 85 : 15.

Podklad:

GRAVIHEL ALKYD PRIMER 20 RAL

Typ:

Alkyd

Vzhľad:

Hlboké matné, Polomatná / saténová, Polo-lesk
Lesk

Dobavná viskozita:

DIN4 /20°C = 145 – 150 s

Hustota zložky A:

1,087 – 1,193 kg/l

Sušina v dodanej podobe:

Z hľadiska objemu: 26 %

Z hľadiska hmotnosti: 59 %

VOC:

VOC pripravený na použitie (g/l)= max.570

Teoretická krycia schopnosť:

6 - 7 m²/lit.

Odtieň:

GRAVIHEL COLOR TOOLS



10 – 15%

GRAVIHEL 1K THINNER ALEBO
GRAVIHEL 1K ACCELERATOR


26 - 28 sek.

DIN 53211 Φ4 /20°C



1,3 mm

2 – 3 barov (v závislosti od druhu pištole)
2x = 40 μm



Medzi vrstvami: 5 -10 min. /20°C



Suchý prášok /20°= 10 min.
suchý na dotyk /20°C = 1h



GRAVIHEL ALKYD TOPCOAT 201
GLOSS + GRAVIHEL 1K MATTING
AGENT

Lesk - lesk - vid' technické informácie pro
GRAVIHEL 1K MATTING

GRAVI HEL



5 - 10%
GRAVIHEL 1K THINNER ALEBO
GRAVIHEL 1K ACCELERATOR
0,23 – 0,33 mm
120 – 150 bar



Skladovanie:
2 roky

V prípade, že pridáme GRAVIHEL AKCELERÁTOR zvýšime kvalitu náteru: zvýšime presušenie, zvýšime tvrdosť čo umožňuje rýchlejšiu možnosť manipulácie a zaisťuje trvanlivosť náteru .