

GRAVIHEL BASECOAT 701 701 - 001 DEEP MATT

Použitie:

V kombinácii s bezfarebným lakom COLOMIX sa GRAVIHEL BASECOAT používa pri tých nanáročnejších vonkajších podmienkach. Ponúka nielen mechanickú a chemickú ochranu, ale aj ochranu pred počasím a UV žiarením. Farebný odtieň a jas metalického účinku závisí najmä od metódy striekania. Do metódy sú zahrnuté vzdialenosť a spôsob manévrovania striekacej pištole, veľkosť trysky a nastavenie parametrov. Dôležitými sú aj prietok farby, tlak, pracovná viskozita atď.

V prípade, že formulácia obsahuje pigment GRAVIHEL FLUORESCENT PP, použite ho v systéme 3C:

1. Vrstva: GRAVIHEL PUR alebo EPOXY PRIMER RAL (75:25 - GHEL 01 biela) alebo akýkoľvek iný 2K predlak (plnič) z programu HELIOS REFINISH (biely), DFT = 60 µm;
2. Vrstva: GRAVIHEL BASECOAT 701 - 001 deep matt (80:20) v 4 vrstvách (doba medzi jednotlivými vrstvami - ďalšia vrstva sa môže aplikovať až po úplnom zmatnení povrchu, doba pred aplikáciou Clear Coat je 20 minúty, DFT = 60 µm);
3. Vrstva: Akýkoľvek 2K Clear Coat z programu HELIOS REFINISH (je veľmi dôležité aplikovať 4 vrstvy Clear Coat - DFT = 100 µm, pretože fluorescenčné pigmenty majú veľmi nízku UV stabilitu).

Odporúčaný pomer medzi pojivom a pastou je 80:20.

Podklad:

GRAVIHEL EPOXY PRIMER 50 RAL (suší sa po dobu 24 hodín)

Typ:

Akryl

Vzhľad:

Hlboké matné

Dobavná viskozita:

Tixotropná

Hustota zložky A:

0,94 – 0,99 kg/l

Sušina v dodanej podobe:

Z hľadiska objemu: 18 %

Z hľadiska hmotnosti: 41 %

VOC:

VOC pripravený na použitie (g/l) = max.770

Teoretická krycia schopnosť:

9 - 10 m²/lit.

Odtieň:

Metalic color box



50 – 60 %

GRAVIHEL BASECOAT THINNER

20 - 22 sek.


DIN 53211 Φ4 /20°C



1,3 mm

2 – 3 barov (v závislosti od druhu pištole)

2x = 15 - 22 µm



10 – 15 min. /20°C

GRAVI HEL



Ďalšia úprava:
COLOMIX 2K bezfarebný lak 2+1
STANDARD anti scratch



Skladovanie:
2 roky