

GRAVIHEL NITRO TOPCOAT 101 101 – 004 GLOSS

Použitie:

Je jednozložkový rýchloschnúci vrchný náter. Jeho základ tvorí nitrocelulóza, ktorá sa používa ako ochrana drevených a oceľových povrchov.

Odporúčaný pomer medzi pojivom a pastou je 85 : 15. Ak sa vyžaduje vrchná krycia vrstva, množstvo pasty sa môže vyšplhať na pomer 80 : 20. Všetky ďalšie informácie sú uvedené v pomere 85 : 15.

Podklad:

GRAVIHEL NITRO PRIMER 10 GREY

Typ:

Nitrocelulózy

Vzhľad:

Lesk

Viskozita pri dodaní:

Tixotropná

Hustota zložky A:

1,001 – 1,094 kg/l

Sušina v dodanej podobe:

Z hľadiska objemu: 24 %

Z hľadiska hmotnosti: 55%

VOC:


VOC pripravený na použitie (g/l)= max.710

Teoretická krycia schopnosť:

6 m²/lit.

Odtieň:

GRAVIHEL COLOR TOOLS



50 - 80%

GRAVIHEL NITRO THINNER

20 - 22 sek.


DIN 53211 Φ4 /20°C



1,3 mm

2 – 3 barov (v závislosti od druhu pištole)

1,5x = 40 μm



Medzi vrstvami: 5 -10 min. /20°C



Suchý prášok /20°= 10 min.

suchý na dotyk /20°C = 20 min.




GRAVIHEL NITRO TOPCOAT 101 GLOSS

+

GRAVIHEL 1K MATTING AGENT

Lesk - lesk - viď technické informácie pro GraviHEL 1K matting



Skladovanie:

2 roky

Riedenie 50% alebo menej sa odporúča počas zimných mesiacov (v závislosti na teplote). Riedenie 80% v letných mesiacoch.