

GRAVIHEL PUR HS TOPCOAT 450

450 – 001 DEEP MATT

450 – 005 HIGH GLOSS

Použitie:

Je vysokokvalitný vrchný náter, ktorý slúži najmä ako ochrana voči mechanickým, chemickým, poveternostným vplyvom. Zahŕňa aj UV ochranu. Tento náter je vhodný na tie najnáročnejšie vonkajšie podmienky (úžitkové vozidlá, koľajové vozidlá, nákladné vozidlá, atď).

Odporúčaný pomer medzi pojivom a pastou je 80 : 20. Ak sa vyžaduje vrchná krycia vrstva, množstvo pasty sa môže vyšplhať na pomer 75 : 25. Všetky ďalšie informácie sú uvedené v pomere 80 : 20.

Podklad:

GRAVIHEL EPOXY PRIMER 50 RAL

Typ:

2K akrylové pojivo

Vzhľad:

Hlboké matné, Vysoký lesk

Viskozita pri dodaní:

DIN4 /20°C = 45 - 55 s

Hustota zložky A:

1,028 – 1,118 kg/l

Sušina A+B v dodanej podobe:

Z hľadiska objemu: 51 %

Z hľadiska hmotnosti: 73%

VOC:

2004/42/IIIB(d)(420)380

VOC pripravený na použitie (g/l)= max.380

Teoretická krycia schopnosť:

10 - 11 m²/lit.

Odtieň:

GRAVIHEL COLOR TOOLS



450 – 005: 3:1+ 10 - 15%

450 – 001: 5:1 + 5 - 10%

GRAVIHEL 2K PUR HS HARDENER

GRAVIHEL 2K PUR THINNER

Pomer miešania

Pot life / 20°C = 2h



25 - 27 sek.


DIN 53211 Ø4 /20°C



1,3 mm

2 – 3 barov (v závislosti od druhu pištole)

1,5x = 40 - 60µm



Medzi vrstvami 10 min. /20°C



Suchý prášok /20°= 20 min.

suchý na dotyk /20°C = 5h

60°C = 30 min.



10 - 15 min. v krátkych vlnách



0 - 10%

GRAVIHEL 2K PUR THINNER

0,23 – 0,33 mm

80 – 200 bar



Skladovanie:

2 roky