

GRAVIHEL PUR SINGLECOAT 420

420 – 013 SEMI GLOSS

420 – 015 HIGH GLOSS

Použitie:

Dvojzložkový jednovrstvový náter s UV ochranou, a ochranou voči počasiu pre dlhodobé vystavenie.

Používa sa ako ochrana pre stavebnú a poľnohospodársku mašinériu, koľajové vozidlá, rôzne ocelové konštrukcie a pre industriálne lakovanie, ktoré si vyžaduje vysokú mechanickú a chemickú odolnosť, ale aj odolnosť voči počasiu. Tento výrobok je možné použiť aj na zinkovom plechu, ale je nevyhnutné použiť GRAVIHEL 2K SINGLE COAT HARDENER, pomer miešania 4:1.

Odporúčaný pomer medzi pojivom a pastou je 80 : 20. Ak sa vyžaduje vrchná krycia vrstva, množstvo pasty sa môže vyšplhať na pomer 75 : 25. Všetky ďalšie informácie sú uvedené v pomere 80 : 20.

Môže sa použiť aj v kombinácii s pastami GRAVIHEL ALUMINIUM. V tomto prípade je povinné upraviť aplikáciu::

1 Plná vrstva (1,3 HVLP, 2 bar) odvetranie = 15 min.

2 Plná vrstva (1,3 HVLP, 2 bar) odvetranie = 3 min.

3 hmla (záprach) (1,3 HVLP, 1,3 – 1,4 bar, s nižším tlakom)

Typ:

2K akrylové pojivo

Vzhľad:

Polo-lesk, Vysoký lesk

Viskozita pri dodaní:

DIN4 /20°C = 140 – 170 s

Hustota zložky A:

1,325 – 1,483 kg/l

Sušina A+B v dodanej podobe:

Z hľadiska objemu: 47 %

Z hľadiska hmotnosti: 89 %

VOC:

2004/42/IIIB(d)(420)300

VOC pripravený na použitie (g/l)= max.300

Teoretická krycia schopnosť:

5 - 6 m²/lit.

Odtieň:

GRAVIHEL COLOR TOOLS



2:1+ 10 - 15%

GRAVIHEL 2K PUR HARDENER
GRAVIHEL THINNER ESS


Pomer miešania
Pot life / 20°C = 4h



18 - 20 sek.
DIN 53211 Φ4 /20°C



1,3 – 1,7mm
2 – 3 barov (v závislosti od druhu pištole)
1 - 2x = 70 - 90µm



Medzi vrstvami 10 min. /20°C



Suchý prášok /20°= 30min.
suchý na dotyk /20°C = 5h
60°C = 30 min.



8 – 12 min. v krátkych vlnách



0 - 10%
GRAVIHEL THINNER ESS
0,23 – 0,33 mm
80 – 200 bar



Riedidlo nie je nutná!



Skladovanie:
2 roky

GRAVI HEL