

## GRAVIHEL PUR TOPCOAT 430 STRUCTURE MIX

### Použitie:

Dvojzložkový, štruktúralne jednovrstvový náter s extrémnou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, chemickým vplyvom, UV žiareniu a mechanickým vplyvom. Používa sa pri ochrane konštrukcií, poľnohospodárskych strojov a zariadení, koľajových vozidiel, konštrukcií z rôznych druhov ocele, osobných a nákladných automobilov (dodávky, nákladné autá, karavany), lodí a pre priemyselné lakovanie, ktoré vyžaduje vysokú úroveň mechanickej, chemickej a poveternostnej odolnosti.

Pre dosiahnutie špeciálnych efektov môžete pridať ku ktorémukoľvek odtieňu 10-20 % GRAVIHEL Silver Pastes (21, 22 alebo 23 ), pre dosiahnutie výraznejšieho efektu, doporučujeme použiť GRAVIHEL 22 coarse silver (hrubozrnná strieborná) alebo GRAVIHEL 23 extra coarse silver (extra hrubozrnná strieborná).

Doporučený pomer pojiva a pasty je 80:20. V prípade, že je potrebné vyššie krytie, doporučujeme použiť pomer 75:25. Všetky ďalšie informácie sú uvedené pre pomer 80:20.

### Typ produktu:

Akryl - izokyanát

### Vzhľad:

Pololesk

### Viskozita (pri dodaní):

Tixotropný

### Hustota zložky A:

1,4 – 1,5 kg/l

### Obsah pevných látok:

Objemovo: 60%

Hmotnostne: 73%

### Prchavé organické zlúčeniny (VOC):

2004/42/IIIB(d)(420)380

VOC pripravené k použitiu (g/l)= max.380

### Teoretická spotreba/krycia schopnosť:

5 – 7,5 m<sup>2</sup>/lit.

### Farebné odtiene:

RAL



5:1 + 5%

**GRAVIHEL 2K PUR SINGLE COAT  
HARDENER**

**GRAVIHEL THINNER ESS**

Pomer miešania

Doba spracovateľnosti / 20°C = 4h




Tixotropný



1,5 – 1,8 mm

2 - 3 bar (v závislosti od druhu pištole)

2x = 100 µm



Medzi vrstvami:

5 – 10 min. /20°C



Suchý prášok/20°C =30 minút

Suchý na dotyk/20°C = 5 h

60°C = 30 minút



8 – 12 min. v krátkych vlnách



5%

**GRAVIHEL THINNER ESS**

0,23 – 0,33 mm

80 – 200 bar



Riedidlo nie je potrebno!



Expirácia - doba skladovania:  
2 roky

# GRAVI HEL