

GRAVIHEL PUR TOPCOAT 600

600 – 001 DEEP MATT

600 – 002 SEMI MATT/ SATIN

600 – 003 SEMI GLOSS

Použitie:

Je vysokokvalitný dvojzložkový vrchný náter, ktorý slúži ako ochrana pre bytový, dyhovaný a masívny nábytok. Odporúčaný pomer medzi pojivom a pastou je 80 : 20. Ak sa vyžaduje vrchná krycia vrstva, množstvo pasty sa môže vyšplhať na pomer 75 : 25. Všetky ďalšie informácie sú uvedené v pomere 80 : 20.

Je možné striekať samotný binder bez pasty priamo na plochý, dyhovaný a masívny nábytok (3 vrstvy). Nie je potrebný žiadny Primer.

Podklad:

GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER 60

Typ:

2K alkyd - isocyanat

Vzhľad:

Hlboké matné, Polomatná / saténová, Polo-lesk

Viskozita pri dodaní:

DIN4/20°C = 70 – 80 s

Hustota zložky A:

0,95 – 0,97 kg/l

Sušina A+B v dodanej podobe:

Z hľadiska objemu: 27%

Z hľadiska hmotnosti: 30 - 34 %

VOC:

2004/42/IIIB(e)(840)700

VOC pripravený na použitie (g/l)= max.700

Teoretická krycia schopnosť:

5 - 6 m²/lit.

Odtieň:

GRAVIHEL COLOR TOOLS



10 : 1 + 30%

GRAVIHEL 2K PUR EXTRA HARDENER
GRAVIHEL 2K PUR WOOD THINNER


Pomer miešania
Pot life / 20°C = 6h



18 - 20 sek.
DIN 53211 Φ 4 /20°C



1,3 mm
2 bary
1x = 100 μ m



Medzi vrstvami 10 min. /20°C



Suchý prášok /20°= 15 - 30 min.
suchý na dotyk /20°C = 2 – 4 h



20 - 30%
GRAVIHEL 2K PUR WOOD THINNER
0,23 – 0,33 mm
80 – 200 bar



Skladovanie:
2 roky

GRAVIHEL PUR Bindery Série 600 nie je možné použiť na efektne odtiene (hliníkové pasty)!

**GRAVI
HEL**