

## GRAVIHEL VINYL ACRYLIC TOPCOAT 301

301 – 001 DEEP MATT

301 – 003 SEMI GLOSS

### Použitie:

Je jednozložkový vrchný náter. Jeho základ tvorí vinylovo-akrylátové spojivo, vďaka ktorému je tento náter vhodný na tie najnáročnejšie vonkajšie podmienky. Používa sa ako ochrana prepravných a obytných kontajnerov. Pri industriálnom lakovaní slúži ako ochrana kovových povrchov, ktoré vyžadujú veľmi rýchle sušenie a vysoko kvalitnú antikoroziu ochranu. V porovnaní s alkydom má vinylový náter lepšie mechanické vlastnosti, vyšší level tuhosti a dobrú odolnosť voči nárazu. Tento náter môže byť okamžite aplikovaný na pozinkované plechové povrchy (systém DUPLEX), aj keď vždy odporúčame najprv vykonať predbežný test prínavosti kvôli rozdielnej kvalite zinku.

Odporúčaný pomer medzi pojivom a pastou je 85 : 15. Ak sa vyžaduje vrchná krycia vrstva, množstvo pasty sa môže vyšplhať na pomer 80 : 20. Všetky ďalšie informácie sú uvedené v pomere 85 : 15.

### Typ:

Vinyl-acryl

### Vzhľad:

Hlboké matné, Polo-lesk

### Dobavná viskozita:

Tixotropná

### Hustota zložky A:

1,065– 1,166 kg/l

### Sušina v dodanej podobe:

Z hľadiska objemu: 33 %

Z hľadiska hmotnosti: 53 %

### VOC:

2004/42/IIIB(e)(840)690

VOC pripravený na použitie (g/l)= max.690

### Teoretická krycia schopnosť:

5 - 6 m<sup>2</sup>/lit.

### Odtieň:

GRAVIHEL COLOR TOOLS



301 – 001

30 – 35%

GRAVIHEL VINYL THINNER 301

301 – 003

30 – 35%

GRAVIHEL THINNER ESS

25 - 27 sek.


DIN 53211  $\Phi$ 4 /20°C



1,3 mm

2 – 3 barov (v závislosti od druhu pištole)

2x = 60  $\mu$ m



Medzi vrstvami: 5 -10 min. /20°C



Suchý prášok /20°= 15 min.

suchý na dotyk /20°C = 2h



0 - 5%

GRAVIHEL VINYL THINNER 301

0,23 – 0,33 mm

80 – 200 bar



Skladovanie:

2 roky